

Four / Calandrage



Cette opération consiste à stabiliser les produits dimensionnellement (longueur, largeur, duitage, porosité) pour les toiles de sècherie et consolider les fibres entre elles sur la base (le canevas) pour les feutres de partie humide.

Caractéristiques :

Température : 180° C

Pression : 3 bars

Calandrage : 3 bars

Largeur maximum de la toile : 9 mètres

Longueur maximum de la toile : 80 mètres